

Korrigeringstabel for fugtindholdet i beton ved måling af relativ fugtindhold (RF) og temperatur

v/c = 0,5	Målt relativ fugtighed i beton (% RF)												
	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Målt temperatur i beton (°C)													
-1	86	88	90	92	95	97	99	100	100	100	100	100	100
2	84	86	89	91	93	95	98	100	100	100	100	100	100
4	83	85	87	90	92	94	96	98	100	100	100	100	100
7	82	84	86	88	90	93	95	97	99	100	100	100	100
10	81	83	85	87	89	91	93	96	98	100	100	100	100
13	79	81	83	86	88	90	92	94	96	98	100	100	100
16	78	80	82	84	86	88	90	93	95	97	99	100	100
18	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	100
21	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
22	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
24	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
27	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	92	94	96
29	72	74	76	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
32	71	72	74	76	78	80	82	84	86	87	89	91	93
35	69	72	73	75	77	78	80	82	84	86	88	90	91
38	68	70	72	73	75	77	79	81	83	84	86	88	90

Eksempel: Hvis den målte relative fugtighed i betonen er 87% RF og temperaturen er 16°C, vil betonens fugtindhold være 90% RF. (Brugstemperatur: 22°C)

De farvede felter angiver grænser for udførelse af trægulve på beton

Betonfugt under 75% RF
Limning af massive trægulve med fugtbremsende lim iht. limleverandørens anvisning

Betonfugt under 85% RF
Limning af lamelbrædder med fugtbremsende lim iht. limleverandørens anvisning

Betonfugt under 90% RF
Udførelse af strøgulve og svømmende gulve på fugtspærre, mindst 0,2 mm

Betonfugt over 90% RF
Lægning af trægulve frarådes